

ODABOIS

DEFINITION

ODABOIS est un vernis acrylique en phase aqueuse, brillant, conçu pour la protection, la restauration et la décoration des bois en travaux neufs ou d'entretien.

ODABOIS offre une protection fongicide renforcée contre le développement des moisissures et champignons de bleuissement.

Pour une finition soignée, utiliser l'**ODAPORE**

Localisation

Intérieur / Extérieur

Principales Propriétés

- Sans odeur
- Très faible COV
- Très facile à appliquer
- Rendement élevé
- Brillant élevé

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds

Pour tous les travaux, les supports doivent être sains, secs, et préparés conformément aux prescriptions du D.T.U. 59.1 en vigueur

Matériel d'application

Brosse, rouleau et pistolet

Dilution

5 à 30 % d'eau

Application

• **Finition teintée**: appliquer deux couches **Odaboïs** teinté dilué à hauteur de 20 à 30 % sur un support déjà préparé puis appliquer une couche d'**Odapore** et une couche **Odaboïs** neutre.

• **Finition neutre**: Appliquer une couche d'**Odapore** et une couche **Odaboïs** neutre

Rendement

10 à 12 m²/L selon la porosité du support

Séchage

Hors poussière : 1 heure, sec : 1 heure et 30 mn

Nettoyage du matériel

A l'eau, immédiatement après utilisation

PRECAUTION D'EMPLOI

Selon les règles professionnelles en vigueur, le support doit être dur, cohésif, propre, sain et sec. Il est déconseillé d'appliquer à une température inférieure à 5°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 85 %.

Sur des surfaces continues, mélanger les vernis issus de lots différents avant la mise en œuvre.

CONDITIONNEMENT

750 ml, 3L

CLASSIFICATION

NM03-3-009

Famille I - Classe 7b2..

DONNEES TECHNIQUES

Présentation	:	Vernis
Densité	:	1 +/- 0.05
PH	:	7,5 / 8,5
Viscosité	:	100 +/- 5 KU à 25°C
Solvant	:	Eau
Liant	:	Dispersion aqueuse acrylique
Aspect du feuil	:	Brillant (Selon Norme NF T 30-064)
Teinte	:	Références selon catalogue
Inflammabilité	:	Produit non inflammable
Conservation	:	Un an en emballage fermé : Il est préférable de stocker les emballages dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être tenus hermétiquement fermés à une température comprise entre 5 et 35°C.

INFORMATIONS CONSOMMATEUR

1. Evitez le gaspillage de peinture, faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin
2. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture
3. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie
4. Se renseigner auprès des autorités, des associations locales ou de votre point de vente ODASSIA pour donner ou recycler votre peinture inutilisée.
5. Essorer soigneusement le matériel après application. Bien l'essuyer. Le rincer avec très peu d'eau dans son récipient. Laisser cette eau s'évaporer. Le résidu peut être alors jeté normalement dans la poubelle.
6. Conserver hors de la portée des enfants
7. N'utiliser que dans des secteurs bien aérés
8. Utiliser des équipements individuels de protection: Lunette, gans..
9. En cas d'ingestion : rincer la bouche
10. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau
11. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

SANTE ET SECURITE

Ce produit n'est pas classé comme dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité du produit

Edition Avril 2023

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. L'efficacité de nos systèmes n'est garantie qu'à condition que nos prescriptions aient été strictement appliquées. Nous déclinons toute responsabilité au cas où le résultat final aurait été influencé défavorablement par des facteurs indépendants de notre volonté.

L'évolution de la fiche technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition récente. Les informations contenues sur cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sont basées sur les tests de laboratoire et notre expérience pratique.